

Наименование изделия	Технические характеристики изделия										Характеристика упаковки			Цена	
	Назначение изделия	Тип изделия	Марка по прочности, кгс/см ²	Марка по морозостойкости	Вес изделия, кг	Размер изделия, мм	Среднее водопоглощение, %	Теплопроводность, Вт/(мК)	Удельная эффективность естественных радионуклидов, Бк/кг	Средняя плотность изделия, кг/м ³	Количество изделий в одном пакете, шт	Вес целого пакета, тонн	Размер пакета, м	Стоимость одного пакета с кирпичом (камнем), руб	Цена одного изделия, руб
Кирпич цвета сырья	рядовой	утолщенный пустотелый (полнотелый)	150	F25	4,1 - 4,3 (4,6 - 4,9)	250x120x88	12	0,74 (0,78)	35	1650 (1850)	668	2,9 (3,3)	1,8/1,1/1,2	5 544,40	8,30
Кирпич белый	НОВЫЙ рядовой	утолщенный пустотелый (полнотелый)	150 - 250	F25	4,6 - 4,9	250x120x88	12	0,74 (0,78)	35	1650 (1850)	668	2,9 (3,3)	1,8/1,1/1,2	5 878,40	8,80
		утолщенный пустотелый (полнотелый)	150 - 250	F25	4,1 - 4,3	250x120x88	12	0,74 (0,78)	35	1650 (1850)	476	2,0 (2,3)	1,6/1,0/1,0	4 664,80	9,80
	рядовой	утолщенный пустотелый (полнотелый)	200 - 300	F50	4,1 - 4,3 (4,6 - 4,9)	250x120x88	12	0,74 (0,78)	35	1650 (1850)	668	2,9 (3,3)	1,8/1,1/1,2	7 815,60	11,70
	НОВЫЙ лицевой	утолщенный пустотелый	150 - 250	F35 - F50	4,1 - 4,3	250x120x88	12	0,74	35	1650	476	2,0	1,6/1,0/1,0	6 188,00	13,00
	лицевой	утолщенный пустотелый	200 - 300	F35 - F50	4,1 - 4,3	250x120x88	12	0,74	35	1650	476	2,0	1,6/1,0/1,0	7 616,00	16,00
		утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,6 - 4,9	250x120x88	12	0,78	35	1850	476	2,3	1,6/1,0/1,0	7 616,00	16,00
		одинарный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	3,6	250x120x65	12	0,78	35	1850	616	2,2	1,6/1,0/1,0	8 624,00	14,00
колотый	утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,0 - 4,4	250(230)x120(100)x88	12	0,78	35	1850	448	1,9	1,6/0,86/1,0	8 288,00	18,50	
Кирпич светло-желтый	лицевой	утолщенный пустотелый	200 - 300	F35 - F50	4,1 - 4,3	250x120x88	12	0,74	34	1650	476	2,0	1,6/1,0/1,0	8 568,00	18,00
		утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,6 - 4,9	250x120x88	12	0,78	34	1850	476	2,3	1,6/1,0/1,0	8 568,00	18,00
		одинарный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	3,6	250x120x65	12	0,78	35	1850	616	2,2	1,6/1,0/1,0	9 856,00	16,00
	колотый	утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,0 - 4,4	250(230)x120(100)x88	12	0,78	34	1850	448	1,9	1,6/0,86/1,0	8 960,00	20,00
Кирпич желтый	лицевой	утолщенный пустотелый	200 - 300	F35 - F50	4,1 - 4,3	250x120x88	12	0,74	34	1650	476	2,0	1,6/1,0/1,0	9 282,00	19,50
		утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,6 - 4,9	250x120x88	12	0,78	34	1850	476	2,3	1,6/1,0/1,0	9 282,00	19,50
		одинарный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	3,6	250x120x65	12	0,78	35	1850	616	2,2	1,6/1,0/1,0	10 780,00	17,50
	колотый	утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,0 - 4,4	250(230)x120(100)x88	12	0,78	34	1850	448	1,9	1,6/0,86/1,0	9 632,00	21,50

Наименование изделия	Технические характеристики изделия										Характеристика упаковки			Цена	
	Назначение изделия	Тип изделия	Марка по прочности, кгс/см ²	Марка по морозостойкости	Вес изделия, кг	Размер изделия, мм	Среднее водопоглощение, %	Теплопроводность, Вт/(мК)	Удельная эффективность естественных радионуклидов, Бк/кг	Средняя плотность изделия, кг/м ³	Количество изделий в одном пакете, шт	Вес целого пакета, тонн	Размер пакета, м	Стоимость одного пакета с кирпичом (камнем), руб	Цена одного изделия, руб
Кирпич желтый насыщенный	лицевой	утолщенный пустотелый	200 - 300	F35 - F50	4,1 - 4,3	250x120x88	12	0,74	34	1650	476	2,0	1,6/1,0/1,0	10 472,00	22,00
		утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,6 - 4,9	250x120x88	12	0,78	34	1850	476	2,3	1,6/1,0/1,0	10 472,00	22,00
		одинарный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	3,6	250x120x65	12	0,78	35	1850	616	2,2	1,6/1,0/1,0	12 320,00	20,00
	колотый	утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,0 - 4,4	250(230)x120(100)x88	12	0,78	34	1850	448	1,9	1,6/0,86/1,0	10 752,00	24,00
Кирпич оранжевый	лицевой	утолщенный пустотелый	200 - 300	F35 - F50	4,1 - 4,3	250x120x88	12	0,74	34	1650	476	2,0	1,6/1,0/1,0	10 948,00	23,00
		утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,6 - 4,9	250x120x88	12	0,78	34	1850	476	2,3	1,6/1,0/1,0	10 948,00	23,00
		одинарный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	3,6	250x120x65	12	0,78	35	1850	616	2,2	1,6/1,0/1,0	12 936,00	21,00
	колотый	утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,0 - 4,4	250(230)x120(100)x88	12	0,78	34	1850	448	1,9	1,6/0,86/1,0	11 200,00	25,00
Кирпич бордовый	лицевой	утолщенный пустотелый	200 - 300	F35 - F50	4,1 - 4,3	250x120x88	12	0,74	34	1650	476	2,0	1,6/1,0/1,0	10 948,00	23,00
		утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,6 - 4,9	250x120x88	12	0,78	34	1850	476	2,3	1,6/1,0/1,0	10 948,00	23,00
		одинарный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	3,6	250x120x65	12	0,78	35	1850	616	2,2	1,6/1,0/1,0	12 936,00	21,00
	колотый	утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,0 - 4,4	250(230)x120(100)x88	12	0,78	34	1850	448	1,9	1,6/0,86/1,0	11 200,00	25,00
Кирпич коричневый	лицевой	утолщенный пустотелый	200 - 300	F35 - F50	4,1 - 4,3	250x120x88	12	0,74	34	1650	476	2,0	1,6/1,0/1,0	10 948,00	23,00
		утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,6 - 4,9	250x120x88	12	0,78	34	1850	476	2,3	1,6/1,0/1,0	10 948,00	23,00
		одинарный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	3,6	250x120x65	12	0,78	35	1850	616	2,2	1,6/1,0/1,0	12 936,00	21,00
	колотый	утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,0 - 4,4	250(230)x120(100)x88	12	0,78	34	1850	448	1,9	1,6/0,86/1,0	11 200,00	25,00
Кирпич серый	лицевой	утолщенный пустотелый	200 - 300	F35 - F50	4,1 - 4,3	250x120x88	12	0,74	34	1650	476	2,0	1,6/1,0/1,0	10 948,00	23,00
		утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,6 - 4,9	250x120x88	12	0,78	34	1850	476	2,3	1,6/1,0/1,0	10 948,00	23,00
		одинарный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	3,6	250x120x65	12	0,78	35	1850	616	2,2	1,6/1,0/1,0	12 936,00	21,00
	колотый	утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,0 - 4,4	250(230)x120(100)x88	12	0,78	34	1850	448	1,9	1,6/0,86/1,0	11 200,00	25,00
Камень белый	рядовой	пустотелый	200	F15	6,5	250x120x138	12	0,74	35	1500	392	2,6		5 292,00	13,50