

Наименование изделия	Технические характеристики изделия										Характеристика упаковки			Цена	
	Назначение изделия	Тип изделия	Марка по прочности, кгс/см ²	Марка по морозостойкости	Вес изделия, кг	Размер изделия, мм	Среднее водопоглощение, %	Теплопроводность, Вт/(мК)	Удельная эффективность радионуклидов, Бк/кг	Средняя плотность изделия, кг/м ³	Количество изделий в одном пакете, шт	Вес целого пакета, тонн	Размер пакета, м	Стоимость одного пакета с кирпичом (камнем), руб	Цена одного изделия, руб
Кирпич белый	рядовой неупакованный	утолщенный пустотелый (полнотелый)	150 - 250	F25	4,1 - 4,3 (4,6 - 4,9)	250x120x88	12	0,74 (0,78)	35	1650 (1850)	668	2,9 (3,3)	1,8/1,1/1,2	8 283,20	12,40
	рядовой упакованный	утолщенный пустотелый (полнотелый)	150 - 250	F25	4,1 - 4,3 (4,6 - 4,9)	250x120x88	12	0,74 (0,78)	35	1650 (1850)	476	2,0 (2,3)	1,6/1,0/1,0	6 902,00	14,50
	лицевой	утолщенный пустотелый	200 - 300	F35 - F50	4,1 - 4,3	250x120x88	12	0,74	35	1650	476	2,0	1,6/1,0/1,0	7 949,20	16,70
		утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,6 - 4,9	250x120x88	12	0,78	35	1850	476	2,3	1,6/1,0/1,0	8 425,20	17,70
		одинарный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	3,6	250x120x65	12	0,78	35	1850	616	2,2	1,6/1,0/1,0	9 055,20	14,70
	колотый	утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,0 - 4,4	250(230)x120(100)x88	12	0,78	35	1850	448	1,9	1,6/0,86/1,0	8 601,60	19,20
Кирпич светло-желтый	лицевой	утолщенный пустотелый	200 - 300	F35 - F50	4,1 - 4,3	250x120x88	12	0,74	34	1650	476	2,0	1,6/1,0/1,0	8 901,20	18,70
		утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,6 - 4,9	250x120x88	12	0,78	34	1850	476	2,3	1,6/1,0/1,0	9 853,20	20,70
		одинарный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	3,6	250x120x65	12	0,78	35	1850	616	2,2	1,6/1,0/1,0	10 287,20	16,70
	колотый	утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,0 - 4,4	250(230)x120(100)x88	12	0,78	34	1850	448	1,9	1,6/0,86/1,0	9 497,60	21,20
Кирпич желтый	лицевой	утолщенный пустотелый	200 - 300	F35 - F50	4,1 - 4,3	250x120x88	12	0,74	34	1650	476	2,0	1,6/1,0/1,0	9 615,20	20,20
		утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,6 - 4,9	250x120x88	12	0,78	34	1850	476	2,3	1,6/1,0/1,0	10 567,20	22,20
		одинарный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	3,6	250x120x65	12	0,78	35	1850	616	2,2	1,6/1,0/1,0	11 211,20	18,20
	колотый	утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,0 - 4,4	250(230)x120(100)x88	12	0,78	34	1850	448	1,9	1,6/0,86/1,0	10 169,60	22,70
Кирпич желтый насыщенный	лицевой	утолщенный пустотелый	200 - 300	F35 - F50	4,1 - 4,3	250x120x88	12	0,74	34	1650	476	2,0	1,6/1,0/1,0	10 948,00	23,00
		утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,6 - 4,9	250x120x88	12	0,78	34	1850	476	2,3	1,6/1,0/1,0	11 900,00	25,00
		одинарный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	3,6	250x120x65	12	0,78	35	1850	616	2,2	1,6/1,0/1,0	12 936,00	21,00
	колотый	утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,0 - 4,4	250(230)x120(100)x88	12	0,78	34	1850	448	1,9	1,6/0,86/1,0	11 424,00	25,50

Наименование изделия	Технические характеристики изделия										Характеристика упаковки			Цена	
	Назначение изделия	Тип изделия	Марка по прочности, кгс/см²	Марка по морозостойкости	Вес изделия, кг	Размер изделия, мм	Среднее водопоглощение, %	Теплопроводность, Вт/(мК)	Удельная эффективность радионуклидов, Бк/кг	Средняя плотность изделия, кг/м³	Количество изделий в одном пакете, шт	Вес целого пакета, тонн	Размер пакета, м	Стоимость одного пакета с кирпичом (камнем), руб	Цена одного изделия, руб
Кирпич оранжевый	лицевой	утолщенный пустотелый	200 - 300	F35 - F50	4,1 - 4,3	250x120x88	12	0,74	34	1650	476	2,0	1,6/1,0/1,0	11 757,20	24,70
		утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,6 - 4,9	250x120x88	12	0,78	34	1850	476	2,3	1,6/1,0/1,0	12 709,20	26,70
		одинарный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	3,6	250x120x65	12	0,78	35	1850	616	2,2	1,6/1,0/1,0	13 983,20	22,70
	колотый	утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,0 - 4,4	250(230)x120(100)x88	12	0,78	34	1850	448	1,9	1,6/0,86/1,0	12 185,60	27,20
Кирпич бордовый	лицевой	утолщенный пустотелый	200 - 300	F35 - F50	4,1 - 4,3	250x120x88	12	0,74	34	1650	476	2,0	1,6/1,0/1,0	11 757,20	24,70
		утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,6 - 4,9	250x120x88	12	0,78	34	1850	476	2,3	1,6/1,0/1,0	12 709,20	26,70
		одинарный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	3,6	250x120x65	12	0,78	35	1850	616	2,2	1,6/1,0/1,0	13 983,20	22,70
	колотый	утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,0 - 4,4	250(230)x120(100)x88	12	0,78	34	1850	448	1,9	1,6/0,86/1,0	12 185,60	27,20
Кирпич коричневый	лицевой	утолщенный пустотелый	200 - 300	F35 - F50	4,1 - 4,3	250x120x88	12	0,74	34	1650	476	2,0	1,6/1,0/1,0	11 757,20	24,70
		утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,6 - 4,9	250x120x88	12	0,78	34	1850	476	2,3	1,6/1,0/1,0	12 709,20	26,70
		одинарный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	3,6	250x120x65	12	0,78	35	1850	616	2,2	1,6/1,0/1,0	13 983,20	22,70
	колотый	утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,0 - 4,4	250(230)x120(100)x88	12	0,78	34	1850	448	1,9	1,6/0,86/1,0	12 185,60	27,20
Кирпич серый	лицевой	утолщенный пустотелый	200 - 300	F35 - F50	4,1 - 4,3	250x120x88	12	0,74	34	1650	476	2,0	1,6/1,0/1,0	11 757,20	24,70
		утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,6 - 4,9	250x120x88	12	0,78	34	1850	476	2,3	1,6/1,0/1,0	12 709,20	26,70
		одинарный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	3,6	250x120x65	12	0,78	35	1850	616	2,2	1,6/1,0/1,0	13 983,20	22,70
	колотый	утолщенный полнотелый	200 - 300	F35 - F50	4,0 - 4,4	250(230)x120(100)x88	12	0,78	34	1850	448	1,9	1,6/0,86/1,0	12 185,60	27,20
Блок силикатный	рядовой	пустотелый	100 - 150	F25	15,1 - 16,3	250x248x188	12	0,66	35	1350	105	1,7	1,2/1,46/0,8	4 200,00	40,00
Плита перегородочная	рядовой	полнотелый	100	F25	17,9 - 18,2	500x120x188	12	0,66	35	1850	84	1,6	1,2/1,2/0,8	3 360,00	40,00
Плита перегородочная	рядовой	полнотелый	100	F25	13,8 - 14,0	500x80x188	12	0,66	35	1850	120	1,7	1,2/1,2/0,8	4 560,00	38,00
Камень силикатный	рядовой	полнотелый	100	F25	8,1 - 8,3	250x120x188	12	0,66	35	1520	204	1,7	1,2/1,2/0,8	4 692,00	23,00